

33272 Pergamyn

Produktbeschreibung/

Anwendungen

Pergamyn 40gr/m², holzfrei,
Chlor- und säurefrei
(ph-Wert 5-5.5), weiss,
Hülse 76mm
Länge und Breite variabel
Rollen einzeln verpackt

Anwendungen:

- Verpacken von Kunstgegenständen
- Trennschicht zwischen heiklen Materialien, welche auf Säure in üblichen Papieren reagieren

Spezifikationen Gebleicht Pergamyn:

Prüfmerkmal	Einheit	Prüfnorm	Sollwert	Minimum	Maximum
Flächengewicht	g/m ²	DIN53104/ISO536	40	38	42
Dicke	Um	DIN53105/ISO438		28	33
Raumgewicht	KG/dm ³	DIN53105/ISO438			
Berstwiderstand	Kpa	DIN53141/ISO2759	>85		
Bruchlast	N	DIN3112/ISO1924	MD>43 / CD>15		
Bruchdehnung	%	DIN53112/ISO1924	MD>0.8 / CD>1.0		
Weiterreisswiderstand	MN	DIN 53128/ISO 1974	MD >135 / CD >150		
Tear resistance	S	DIN53107/ISO5627	Recto >2000 / Verso >1200		
Transparenz	%	DIN53147/ISO2471	>70		
Aschegehalt	%				
Feuchte	%		Ca. 55		